

BRO-CURE JÄLKIHOITOAINE

BRO-CURE JÄLKIHOITOON JA PÖLYNSIDONTAAN

BRO-CURE reagoi kemiallisesti sekä uuden että vanhan betonipinnan kanssa. BRO-CURE jälkihoitaa, tiivistää ja sitoo pölyn. Se ei muuta betonin koostumusta tai väriä.

- Käytetään jälkihoitoon betonipinnoille jos vesijälkihoito, peittäminen märällä kankaalla tai muovilla eivät ole sopivia vaihtoehtoja.
- Vähentää vanhan, huokoisen betonin kulumisesta ja karbonatisoitumisesta johtuvaa pölyämistä
- Käytetään pysäköintihallien betonipinnoilla (lattia/seinä), jotka on tarkoitus jälkikäsitellä maalilla, pinnoitteella, pintavalulla jne.



KÄYTTÖEDUT

- Ei haittaa myöhemmin käytettävien pintakäsittelyaineiden levittämistä, tunkeutumista tai tarttumista. Ei tarvitse poistaa mekaanisesti tai kemiallisesti
- Ei muodosta liukasta kalvoa. Tämä on tärkeää pinnoilla jotka altistuvat jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle muutaman päivän kuluttua tuotteen levittämisestä.
- Parantaa betonin kemikaalinkestoa ja pinnasta tulee likaa hylkivä
- Lisää pinnan puristuslujuutta ja vähentää sen säröilyä ja halkeilua.
- Helppo ruiskuttaa.
- Ei sisällä hiilivetyliuottimia.
- Punainen häipyvä väriaine helpottaa tasalaatuista levittämistä.
- BRO-CURE täyttää standardin DIN EN 1504-2 mukaisen tartuntavetolujuuden vaikuttamatta betonin luonnollisiin lujuusominaisuuksiin
- Green Engineered™ - parempi valinta terveyden ja ympäristön kannalta.
- Täyttää kaikki kansalliset ja kansainväliset VOC-vaatimukset.

KÄYTTÖ

- Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Työmaaolosuhteet (kosteus, lämpötila), alustan lujuus ja rakenne vaikuttavat tuotteen valintaan, työmenetelmiin ja toimivuuteen. Jos on syytä epäillä ongelmia edellä mainittujen seikkojen suhteen on tehtävä koelevitys. Tämä tuotelehti on tehty laboratorio- ja työmaatestien pohjalta normaaliolosuhteisiin. Menekit ja kuivumisajat ovat ohjeellisia ja kutakin kohdetta on tarkasteltava erikseen.
- BRO-CURE on käyttövalmis. Sitä ei pidä laimentaa. Tuote pitää sekoittaa/ravistaa ennen levitystä/ruiskutusta
- Levitä muottiruiskulla. Levittämiseen suositellaan erityisesti BRO-CURE:a varten suunniteltua suutinta.
- Välineiden on oltava puhtaita, eikä niissä saa olla jäämiä liuottimista tai öljypohjaisista materiaaleista. Pese välineet puhtaalla vedellä heti käytön jälkeen.
- Levitä välittömästi teräshiertämisen jälkeen. Tuotteen menekki on noin 1 l / 12-14 m²
- Tuotteen varastointiaika on kaksi vuotta. Käytettävä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää ("USE BY").

VAROTOIMENPITEET

- jos tuote levitetään ennen teräshiertämistä, BRO-CURE voi nopeuttaa sitoutumisen alkamista. Varmista, että viimeistelytyön tekijöillä on riittävästi aikaa saada työ valmiiksi. Levitä uusi kerros BRO-CURE jälkihoitoainetta teräshiertämisen valmistuttua.
- Jos BRO-CURE joutuu kosketuksiin lasin, marmorin tai viimeistelemättömien metallien, esim. alumiinin, kanssa, huuhtelee välittömästi vedellä. Tunnin kuluttua BRO-CURE ei ole enää poistettavissa, ja se saattaa syövyttää näitä pintoja pysyvästi.
- Vältä BRO-CURE:n joutumista iholle ja silmiin.
- Suojaa jäätymiseltä. Tuotteen jäätyminen voi aiheuttaa säiliön rikkoutumisen sekä aktiivisten komponenttien erottumisen, mikä heikentää tuotteen suorituskykyä. Älä käytä jos tuote on päässyt jäätymään
- Varmista, että pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä ("USE BY") ei ole umpeutunut. Älä käytä vanhentunutta tuotetta.
- Vanhentuneen tuotteen suorituskyky voi olla heikompi, ja tällaisen tuotteen käyttö voi johtaa asennuksen epäonnistumiseen.
- Tuotteen levittämistä ei suositella, kun ilman lämpötila on alle +4 °C.

TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	Nestemäinen (vesi)
Jäätymispiste	(0° C)
Leimahduspiste	Ei syttyvä
VOC	0 g/L
DIN EN 1504-2, sidoksen vetolujuus (>1,5 N/mm ²)	3,4 N/mm ²
Säilytys	Varastoitava kuivassa paikassa, varastointilämpötila +4-38 °C.