

TEKNINEN TIEDOTE – HYDRA SAM PRIMER

Väritön pohjuste HyDra SAM 1,5 -seinäkalvon kiinnitystä varten.

HyDra SAM Primeria voi käyttää pysty- ja vaakapinnoilla perustuksissa ja kellarinseinissä. Kiinnittyy useimpiin tunnettuihin ja sopiviin alustoihin, esim. betoniin. Voidaan käyttää alhaisessa lämpötilassa.



TEKNISET TIEDOT

Menekki*	0,15-0,25 l/m ²
Tiheys	1,0 kg/l
Kuivumisaika**	45 minuuttia
Työskentely- lämpötila***	-5°C ... +30°C

* Arvioitu menekki, riippuu alustasta ja asennusmenetelmästä
** Aika saattaa vaihdella kosteuden, lämpötilan, paksuuden ja alustan mukaan. Aika perustuu ilmasto-olosuhteisiin: +23 °C, suhteellinen kosteus 50 %
*** Lämpötila: Tuote, asennus ja työskentely-lämpötila

KÄYTTÖEDUT

- ✓ Ympäristöystävällinen, ei sisällä liuotteita
- ✓ Käyttövalmis
- ✓ Levitetään siveltimellä tai telalla

ALUSTAN ESIVALMISTELUT

- Alustan on oltava tasainen, eikä siinä saa olla teräviä ulkonevia kohtia. Alustan on oltava kuiva ja puhdas jäästä ja kuurasta, eikä siinä saa olla öljy-, rasva- tai tervajäämiä, pölyä, likaa eikä muita mahdollisia epäpuhtauksia. Ulkonurkat viistetään (kolmiolista) ja sisänurkat pyöristetään (kourulista) sopivalla materiaalilla.

LEVITYS

- HyDra SAM Primer on käyttövalmis tuote, jota voi levittää siveltimellä tai telalla.
- HyDra SAM 1,5 Wall -kalvon voi asentaa heti, kun HyDra SAM Primer on kuivunut ja muuttunut läpikuultavaksi.
- **Huom.! Pohjusteen on oltava tahmea mutta ei märkä.**
- **Kalvon saa asentaa ainoastaan samana päivänä pohjustetuille pinnoille.**

PAKKAUS JA SÄILYTYS

5 litran sanko | 60 sankoa/lava
Paino: n. 350 kg/lava

Säilyvyys vähintään 12 kuukautta jäätymiseltä suojattuna.

CE-MERKINTÄ

Tuote ei kuulu yhdenmukaistetun standardin piiriin, eikä sille suoriteta CE-merkintäasetuksen (305/2011) mukaista CE-merkintää.

TIEDOT

- Suojaa pohjuste sateelta ja jäätymiseltä.
- Jos lämpötila on alhainen ja ilmankosteus korkea, kuivumisaika voi olla pidempi.
- Lisätietoja vesitiivistä tuotteista on verkkosivuillamme: www.haucon.fi
- Käyttöturvallisuustiedote saatavilla verkosta: www.haucon.fi

Varaamme oikeuden painovirheiden korjauksiin. Tietojen voimassa olevat versiot ovat saatavilla verkosta osoitteesta www.haucon.fi tai ottamalla meihin yhteyttä. Asiakirjan versionumero on merkitty sivun vasempaan yläkulmaan.