

Tuoteseloste: COMBITHERM-TALVIMATTO

Käyttö	<p>Matto eristää pakkasen tai suojaa lämmöltä ja auringonvalolta. Käytetään suojana muun muassa muurauksen, asennus- ja maatoiden yhteydessä.</p> <p>Matto sietää vettä, mutta se ei kuitenkaan saa seistä vedessä. Jos matto kastuu, se nostetaan pois vedestä ja veden annetaan valua pois. Sen jälkeen matto on uudenveroinen. Vesi ei muuta eristystä eikä vahingoita mattoa.</p>
Tiedot:	<p><u>Mitat</u> Leveys: 1,35 metriä Pituus: 3 tai 5 metriä Korkeus: n. 5 cm (ei-pakattuna) Paino / matto: 2,8 kg. (3 metriä / matto) / 4,7 kg. (5 metriä / matto) Paino / m²: 703 g/m²</p> <p><u>Materiaalit</u> Folio: Liukastumisen estävä, alumiinivärinen polyetyleni (LDPE 130 MY ja GUR) Eristys: POLYWOOL® 450 g/m².</p> <p><u>Eristys</u> $\Lambda = 0,0527 \text{ W/mK}$ Lämmönkestävyys: 1,033 m²K/W</p>
Sijoittaminen ja peitetty alue	<p>Vaikka eristys on kiinnitetty maton reunaan, suositellaan, että pakkaselta suojaamiseksi matot asetetaan n. 10 cm limityksellä.</p> <p>Peitetty alue ilman limitystä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 m talvimatto: 4,05 m² • Kuormalava / 50 kpl: 202,5 m² <p>peitetty alue 10 cm limityksellä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 m talvimatto: 3,6 m² • Kuormalava / 50 kpl: 180 m²
Ympäristö	Talvimatto on myrkytön ja pölytön. www.epddanmark.dk Combitherm
Turvallisuus	Tuotteelle ei ole laadittu käyttöturvallisuustiedotetta.
Merkintä	Tuote ei ole minkään harmonisoidun eurooppalaisen standardin alainen eikä sitä CE-merkintä 1. heinäkuuta 2013 rakennustuoteasetuksen pohjalta.
Korjaaminen	Jos folio vahingoittuu, matto ripustetaan ylös, jotta mahdollinen vesi valuu pois. Sen jälkeen vahinko korjataan ilmastointiteipillä. Sen jälkeen matto otetaan taas käyttöön täysin eristyskykyisenä.
Hävittäminen	Matto käsitellään muovijätteenä tai palavana jätteenä ja voidaan hävittää hyväksytyssä jätteenpolttolaitoksessa.