



CE-MÄRKNING

 0761 13	 Utkällevägen 20, SE-694 35 Hallsberg www.hydra-tec.se
HyDra SAM 1,5 Wall DS/EN 13969:2004+A1:2006	
Kylmä-asennettava, itseliimautuva polymeeribitumi-kalvo vedeneristykseen	
Paloluokka	Class E
Vesitiiviys	Tiivis
Iskunkestävyys	Kestää, metodi A ≤ 200 mm
Saumojen leikkauskestävyys	230 ±80 N/50 mm
Elastisuus matalissa lämpötiloissa	≤ -30°C
Vetolujuus:	
Max. vetolujuus (MD/CD)	240 ±40 N/50 mm
Venymä: Pituussuunta	370 ±100 %
Poikkisuuntaan	320 ±80 %
Staattinen puhkaisulujuus	Proof, Method B ≤ 5 kg
Repäisylujuus	140 ±40 N
Vesitiiveys keinovanhennuksen jälkeen	Tiivis
Vesitiiveys kemiallisen vanhennuksen jälkeen	Tiivis
Vaaralliset aineet tuotteessa	Ei ole

 0761 13	 Utkällevägen 20, SE-694 35 Hallsberg www.hydra-tec.se
HyDra SAM 1,5 Wall DS/EN 14967:2006	
Kylmä-asennettava, itseliimautuva polymeeribitumi-kalvo vedeneristykseen	
Paloluokka	Class E
Vesitiiviys	Tiivis
Iskunkestävyys	Kestää, metodi A ≤ 200mm
Saumojen leikkauskestävyys	230 ±80 N/50 mm
Vesitiiveys keinotekoisien vanhennuksen jälkeen	Tiivis
Vesitiiveys kemiallisen vanhennuksen jälkeen	Tiivis
Elastisuus matalissa lämpötiloissa	≤-30°C
Vaaralliset aineet tuotteessa	Ei ole