SX Liikuntasauman Puristusprofiili



SX Liikuntasauman puristusprofiilia käytetään liikuntasauman vedeneristämiseen. Profiili puristuu sauman reunoja vasten tiivistäen sen ala- ja yläpuolista vedenpainetta vasten. EPDM materiaali.

- Yksinkertainen asennus
- Soveltuu 20mm – 45 mm saumoihin
- Muotonsa ansiosta vedenpaine kiilaa puristusprofiilin betonia vasten, pysyen paikallaan vedenpaineen vaikuttaessa saumassa
- Hyvä UV-, sään-, ja kemiallinen kestävyys

Lisätiedot

ASENNUSOHJE:

Liitosten reunojen on oltava kiinteät, puhtaat, kuivat ja ilman irtonaisia hiukkasia.Tarvittaessa sauman reunat on korjattava tai paikattava ennen puristusprofiili SX® asennusta. Puhdistuksen jälkeen paisuva tiivistemassa SX® 100 asennetaan sauman molemmille reunoille. Puristusprofiili SX® valitaan sauman leveyden mukaan ja asennetaan puristamalla työkalulla liitokseen. Puristusprofiili SX® tulee asentaa valmiin pinnan tasolle.

Tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT:

Puristusprofiili SX® 20/25 saumanleveydelle 20-25 mm
Puristusprofiili SX® 30/35 saumanleveydelle 30-35 mm
Puristusprofiili SX® 40/45 saumanleveydelle 40 - 45 mm

Pituudet:

Elementin pituus: 10,0 m (SX® 20/25) tai 5,80 m (SX® 30/35, SX® 40/45)

Profiilit:

Puristusprofiili SX® 20/25 leveys: 36 mm korkeus: 35 mm
Puristusprofiili SX® 30/35 leveys: 46 mm korkeus: 45 mm
Puristusprofiili SX® 40/45 leveys: 56 mm korkeus: 55 mm

Kovuus: 60-70 ° Shore A

Resistanssit:

Lämpötila: -35 °C / + 110 °C
Otsoni / UV: erinomainen ilmakehän olosuhteet
Hapot, emäkset, ketonit, alkoholi: erinomainen
Lakka: ei reagoi - vain peroksidin kanssa - mutta ei sulfidin kanssa
Öljyt ja rasvat, kasvis: hyvä
Öljyt ja rasvat, eläin: rajoitettu
Öljyt ja rasvat, mineraali: rajoitettu

Varastointi:

Säilytettävä kuivassa, suojattava mekaanisilta vaurioilta.