

## SX Liikuntasauman Puristusprofiili

SX Liikuntasauman puristusprofiilia käytetään liikuntasauman vedeneristämiseen. Profiili puristuu sauman reunoja vasten tiivistäen sen ala- ja yläpuolista vedenpainetta vasten. EPDM materiaali.

- Yksinkertainen asennus
- Soveltuu 20mm – 45 mm saumoihin
- Muotonsa ansiosta vedenpaine kiilaa puristusprofiiliin betonia vasten, pysyen paikallaan vedenpaineen vaikuttaessa saumassa
- Hyvä UV-, sään-, ja kemiallinen kestävyys



### Lisätiedot

#### ASENNUSOHJE:

Liitosten reunojen on oltava kiinteät, puhtaat, kuivat ja ilman irtonaisia hiukkasia. Tarvittaessa sauman reunat on korjattava tai paikattava ennen puristusprofiili SX® asennusta. Puhdistuksen jälkeen paisuva tiivistemassa SX® 100 asennetaan sauman molemmille reunoille. Puristusprofiili SX® valitaan sauman leveyden mukaan ja asennetaan puristamalla työkalulla liitokseen. Puristusprofiili SX® tulee asentaa valmiin pinnan tasolle.

### Tekniset tiedot

#### TEKNISET TIEDOT:

Puristusprofiili SX® 20/25 saumanleveydelle 20-25 mm  
Puristusprofiili SX® 30/35 saumanleveydelle 30-35 mm  
Puristusprofiili SX® 40/45 saumanleveydelle 40 - 45 mm

#### Pituudet:

Elementin pituus: 10,0 m (SX® 20/25) tai 5,80 m (SX® 30/35, SX® 40/45)

#### Profiilit:

Puristusprofiili SX® 20/25 leveys: 36 mm korkeus: 35 mm  
Puristusprofiili SX® 30/35 leveys: 46 mm korkeus: 45 mm  
Puristusprofiili SX® 40/45 leveys: 56 mm korkeus: 55 mm

**Kovuus:** 60-70 ° Shore A

#### Resistanssit:

Lämpötila: -35 °C / + 110 °C  
Otsoni / UV: erinomainen ilmakedän olosuhteet  
Hapot, emäkset, ketonit, alkoholi: erinomainen  
Lakka: ei reagoi - vain peroksidin kanssa - mutta ei sulfidin kanssa  
Öljyt ja rasvat, kasvis: hyvä  
Öljyt ja rasvat, eläin: rajoitettu  
Öljyt ja rasvat, mineraali: rajoitettu

#### Varastointi:

Säilytettävä kuivassa, suojattava mekaanisilta vaurioilta.