

VELOSIT RM 211 Kristallisoituva korjauslaasti

VELOSIT[®] RM 211 on kutistumakompensoitu, kristallisoituvaa teknologiaa hyödyntävä sementtipohjainen korjauslaasti, joka on suunniteltu betonirakenteiden tehokkaaseen restaurointiin. Tämä CE-merkitty tuote tarjoaa nopean kuivumisajan ja pitkäkestoisen lopputuloksen.

Laasti voidaan levittää kätevästi lastalla tai ruiskukalustolla, mikä tekee siitä sopivan niin pieniin korjaustöihin kuin laajoihin restaurointiprojekteihin.



CE

Lisätiedot

KÄYTTÖ:

Sekoita VELOSIT RM 211 puhtaan veden sekaan, eli 4,3 – 5,0 litraa vettä per 25 kg säkki. Kaada sekoitusvesi sopivaan ämpäriin ja lisää VELOSIT RM 211 sekoittaen hitaasti soveltuvalle vispilällä (300–600 rpm) veteen, kunnes saadaan paakuton laasti.

Puhdista sekoitusvispilä heti sekoittamisen jälkeen.

Tuotteen käyttöaika on noin 45 minuuttia 23 °C lämpötilassa.

Laasti kuivuu 3-4 tunnissa. Jälkihoitoa ei tarvita ellei kyseessä ole erityisen kuumat olosuhteet.

Tarkemmat tiedot tuotteelle sopivista ruiskukoneista sekä alustan esikäsittelystä löydät teknisistä käyttöohjeista.