

HauCon AM EPDM Pintaliikuntasaumanauha



AM Pintaliikuntasaumanauha EPDM materiaalista

Lisätiedot	
Shore A lujuus	62 +-5
Vetolujuus	≥ 10 MPa
Max venymä	≥ 380 %
Puristus muodonmuutos	168h / 23°C $\leq 20\%$ 24h / 70°C $\leq 35\%$
Leikkaus kestävyys	≥ 8 kN/m
Suorituskyky kuumennus käsittelyn jälkeen	Shore A lujuus muutos ≤ 8 Leikkauslujuus ≥ 9 MPa EMax venymä $\geq 300\%$
Matala lämpötila suorituskyky	≤ 90 Shore A
Jännitys muodonmuutos	$\leq 20\%$
Suorituskyky kuuman bitumin jälkeen	Muodonmuutos $< 20\%$ Leikkauslujuus ≥ 7 MPa Max venymä $\geq 300\%$
Suorituskyky ozoni käsittelyn jälkeen	Ei halkeamia

Tekniset tiedot						
Tuote	a (mm)	b (mm)	c (mm)	f (mm)	Määrä ankkureita	Materiaali
AM 250	250	100	6	31	4	SBR/EPDM
AM 350	350	100	6	31	6	SBR/EPDM
AM 500	500	150	6	31	8	SBR/EPDM