
# HauCon AM A-kulma EPDM Pintaliikuntasaumanauha



**AM A-Kulma Pintaliikuntasaumanauha EPDM**

## Lisätiedot

| | |
|---|---|
| Shore A lujuus | 62 +-5 |
| Vetolujuus | ≥ 10 MPa |
| Max venymä | ≥ 380 % |
| Puristus muodonmuutos | 168h / 23°C ≤ 20%24h / 70°C ≤ 35% |
| Leikkaus kestävyys | ≥ 8 kN/m |
| Suorituskyky kuumennus käsittelyn jälkeen | Shore A lujuus muutos ≤ 8Leikkauslujuus ≥ 9 MPaEMax venymä ≥ 300% |
| Matala lämpötila suorituskyky | ≤ 90 Shore A |
| Jännitys muodonmuutos | ≤ 20% |
| Suorituskyky kuuman bitumin jälkeen | Muodonmuutos <20%Leikkauslujuus ≥ 7 MPaMax venymä ≥ 300% |
| Suorituskyky ozoni käsittelyn jälkeen | Ei halkeamia |

## Tekniset tiedot

| Tuote | a1 (mm) | a2 (mm) | c (mm) | f (mm) | Määrä ankkureita | Materiaali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 250 Kulma A | 137,5 | 112,5 | 6 | 31 | 4 | SBR/EPDM |
| AM 350 Kulma A | 187,5 | 162,5 | 6 | 31 | 6 | SBR/EPDM |