
HauCon FM EPDM Liikuntasaumanauha



FM Liikuntasaumanauha EPDM materiaalista

Lisätiedot

Shore A lujuus	62 +-5
Vetolujuus	≥ 10 MPa
Max venymä	≥ 380 %
Puristus muodonmuutos	168h / 23°C ≤ 20%24h / 70°C ≤ 35%
Leikkaus kestävyys	≥ 8 kN/m
Suorituskyky kuumennus käsittelyn jälkeen	Shore A lujuus muutos ≤ 8Leikkauslujuus ≥ 9 MPaEMax venymä ≥ 300%
Matala lämpötila suorituskyky	≤ 90 Shore A
Jännitys muodonmuutos	≤ 20%
Suorituskyky kuuman bitumin jälkeen	Muodonmuutos <20%Leikkauslujuus ≥ 7 MPaMax venymä ≥ 300%
Suorituskyky ozoni käsittelyn jälkeen	Ei halkeamia

Tekniset tiedot

Tuote	a (mm)	b (mm)	c (mm)	s (mm)	Määrä ankkureita	Materiaali
FM 200	200	110	9	45	-	SBR/EPDM
FM 250	250	125	9	62,5	-	SBR/EPDM
FM 300	300	175	10	62,5	-	SBR/EPDM
FM 350	350	180	12	85	-	SBR/EPDM
FM 400	400	230	12	85	-	SBR/EPDM
FM 500	500	300	13	100	-	SBR/EPDM