


HauCon FM EPDM Liikuntasaumanauha



FM Liikuntasaumanauha EPDM materiaalista

Lisätiedot	
Shore A lujuus	62 +-5
Vetolujuus	≥ 10 MPa
Max venymä	≥ 380 %
Puristus muodonmuutos	168h / 23°C ≤ 20% 24h / 70°C ≤ 35%
Leikkaus kestävyys	≥ 8 kN/m
Suorituskyky kuumennus käsittelyn jälkeen	Shore A lujuus muutos ≤ 8 Leikkauslujuus ≥ 9 MPa Max venymä ≥ 300%
Matala lämpötila suorituskyky	≤ 90 Shore A
Jännitys muodonmuutos	≤ 20%
Suorituskyky kuumen bitumin jälkeen	Muodonmuutos <20% Leikkauslujuus ≥ 7 MPa Max venymä ≥ 300%
Suorituskyky ozoni käsittelyn jälkeen	Ei halkeamia

Tekniset tiedot						
Tuote	a (mm)	b (mm)	c (mm)	s (mm)	Määrä ankkureita	Materiaali
FM 200	200	110	9	45	-	SBR/EPDM
FM 250	250	125	9	62,5	-	SBR/EPDM
FM 300	300	175	10	62,5	-	SBR/EPDM
FM 350	350	180	12	85	-	SBR/EPDM
FM 400	400	230	12	85	-	SBR/EPDM
FM 500	500	300	13	100	-	SBR/EPDM