
HauCon FMS EPDM Liikuntasaumanauha



FMS Liikuntasaumanauha EPDM materiaalista

Lisätiedot

Shore A lujuus	62 +-5
Vetolujuus	≥ 10 MPa
Max venymä	≥ 380 %
Puristus muodonmuutos	168h / 23°C ≤ 20%24h / 70°C ≤ 35%
Leikkaus kestävyys	≥ 8 kN/m
Suorituskyky kuumennus käsittelyn jälkeen	Shore A lujuus muutos ≤ 8Leikkauslujuus ≥ 9 MPaEMax venymä ≥ 300%
Matala lämpötila suorituskyky	≤ 90 Shore A
Jännitys muodonmuutos	≤ 20%
Suorituskyky kuuman bitumin jälkeen	Muodonmuutos <20%Leikkauslujuus ≥ 7 MPaMax venymä ≥ 300%
Suorituskyky ozoni käsittelyn jälkeen	Ei halkeamia

Tekniset tiedot

Tuote	a (mm)	b (mm)	c (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)	Määrä ankkureita	Materiaali
FMS 350	350	120	10	45	70	-	SBR/EPDM
FMS 400	400	170	11	45	70	-	SBR/EPDM
FMS 500	500	230	12	65	70		SBR/EPDM