


## HauCon FAE EPDM Sulkunauha



### FAE Sulkunauha EPDM materiaalista

Lisätiedot	
Shore A lujuus	62 +5
Vetolujuus	≥ 10 MPa
Max venymä	≥ 380 %
Puristus muodonmuutos	168h / 23°C ≤ 20% 24h / 70°C ≤ 35%
Leikkaus kestävyys	≥ 8 kN/m
Suorituskyky kuumennus käsittelyn jälkeen	Shore A lujuus muutos ≤ 8 Leikkauslujuus ≥ 9 MPa EMax venymä ≥ 300%
Matala lämpötila suorituskyky	≤ 90 Shore A
Jännitys muodonmuutos	≤ 20%
Suorituskyky kuuman bitumin jälkeen	Muodonmuutos <20% Leikkauslujuus ≥ 7 MPa EMax venymä ≥ 300%
Suorituskyky ozoni käsittelyn jälkeen	Ei halkeamia

Tekniset tiedot						
Tuote	a (mm)	w (mm)	c/d (mm)	f (mm)	Määrä ankkureita	Materiaali
FAE 50	55	20	5	30	2	SBR/EPDM
FAE 50/2	55	10	5	30	2	SBR/EPDM
FAE 70	70	20	5	30	2	SBR/EPDM
FAE 7/4	70	30	5	30	2	SBR/EPDM
FAE 7/5	70	40	5	30	2	SBR/EPDM
FAE 100	105	20	5	30	4	SBR/EPDM
FAE 150	155	20	5	30	6	SBR/EPDM