
# HauCon FAE EPDM Sulkunauha



**FAE Sulkunauha EPDM materiaalista**

## Lisätiedot

| | |
|---|---|
| Shore A lujuus | 62 +-5 |
| Vetolujuus | ≥ 10 MPa |
| Max venymä | ≥ 380 % |
| Puristus muodonmuutos | 168h / 23°C ≤ 20%24h / 70°C ≤ 35% |
| Leikkaus kestävyys | ≥ 8 kN/m |
| Suorituskyky kuumennus käsittelyn jälkeen | Shore A lujuus muutos ≤ 8Leikkauslujuus ≥ 9 MPaEMax venymä ≥ 300% |
| Matala lämpötila suorituskyky | ≤ 90 Shore A |
| Jännitys muodonmuutos | ≤ 20% |
| Suorituskyky kuuman bitumin jälkeen | Muodonmuutos <20%Leikkauslujuus ≥ 7 MPaMax venymä ≥ 300% |
| Suorituskyky ozoni käsittelyn jälkeen | Ei halkeamia |

## Tekniset tiedot

| Tuote | a (mm) | w (mm) | c/d (mm) | f (mm) | Määrä ankkureita | Materiaali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAE 50 | 55 | 20 | 5 | 30 | 2 | SBR/EPDM |
| FAE 50/2 | 55 | 10 | 5 | 30 | 2 | SBR/EPDM |
| FAE 70 | 70 | 20 | 5 | 30 | 2 | SBR/EPDM |
| FAE 7/4 | 70 | 30 | 5 | 30 | 2 | SBR/EPDM |
| FAE 7/5 | 70 | 40 | 5 | 30 | 2 | SBR/EPDM |
| FAE 100 | 105 | 20 | 5 | 30 | 4 | SBR/EPDM |
| FAE 150 | 155 | 20 | 5 | 30 | 6 | SBR/EPDM |