
# HauCon AM KI EPDM Liikuntasaumanauha Clamped



**AM KI Pintaliikuntasaumanauha jälkikiinnityksellä EPDM materiaalista.**

## Lisätiedot

| | |
|---|---|
| Shore A lujuus | 62 +-5 |
| Vetolujuus | ≥ 10 MPa |
| Max venymä | ≥ 380 % |
| Puristus muodonmuutos | 168h / 23°C ≤ 20%24h / 70°C ≤ 35% |
| Leikkaus kestävyys | ≥ 8 kN/m |
| Suorituskyky kuumennus käsittelyn jälkeen | Shore A lujuus muutos ≤ 8Leikkauslujuus ≥ 9 MPaEMax venymä ≥ 300% |
| Matala lämpötila suorituskyky | ≤ 90 Shore A |
| Jännitys muodonmuutos | ≤ 20% |
| Suorituskyky kuuman bitumin jälkeen | Muodonmuutos <20%Leikkauslujuus ≥ 7 MPaMax venymä ≥ 300% |
| Suorituskyky ozoni käsittelyn jälkeen | Ei halkeamia |

## Tekniset tiedot

| Tuote | a1 (mm) | a2 (mm) | c (mm) | d (mm) | f (mm) | Määrä ankkureita | Materiaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 350 KI | 210 | 165 | 6 | 6 | 31 | 3 | SBR/EPDM |