


HauCon FAE mod EPDM Sulkunauha Clamped



FAE mod Sulkunauha Jälkikiinnitys EPDM Materiaalista

Lisätiedot

Shore A lujuus	62 +5
Vetolujuus	≥ 10 MPa
Max venymä	≥ 380 %
Puristus muodonmuutos	168h / 23°C ≤ 20% 24h / 70°C ≤ 35%
Leikkaus kestävyys	≥ 8 kN/m
Suorituskyky kuumennus käsittelyn jälkeen	Shore A lujuus muutos ≤ 8 Leikkauslujuus ≥ 9 MPa Max venymä ≥ 300%
Matala lämpötila suorituskyky	≤ 90 Shore A
Jännitys muodonmuutos	≤ 20%
Suorituskyky kuuman bitumin jälkeen	Muodonmuutos <20% Leikkauslujuus ≥ 7 MPa Max venymä ≥ 300%
Suorituskyky ozoni käsittelyn jälkeen	Ei halkeamia

Tekniset tiedot

Tuote	a1 (mm)	a2 (mm)	w (mm)	c/d (mm)	f (mm)	Määrä ankkureita	Materiaali
FAE 70 mod	83	70	20	5	30	1	SBR/EPDM
FAE 100 mod	105	105	20	5	30	2	SBR/EPDM
FAE 150 mod	155	155	20	5	30	3	SBR/EPDM