


HauCon FK EPDM Pintasaumanauha Clamped



FK Pintaliikuntasaumanauha Jälkikiinnitys EPDM materiaalista

Lisätiedot

Shore A lujuus	62 +-5
Vetolujuus	≥ 10 MPa
Max venymä	≥ 380 %
Puristus muodonmuutos	168h / 23°C ≤ 20% 24h / 70°C ≤ 35%
Leikkaus kestävyys	≥ 8 kN/m
Suorituskyky kuumennus käsittelyn jälkeen	Shore A lujuus muutos ≤ 8Leikkauslujuus ≥ 9 MPaE Max venymä ≥ 300%
Matala lämpötila suorituskyky	≤ 90 Shore A
Jännitys muodonmuutos	≤ 20%
Suorituskyky kuuman bitumin jälkeen	Muodonmuutos <20%Leikkauslujuus ≥ 7 MPa Max venymä ≥ 300%
Suorituskyky ozoni käsittelyn jälkeen	Ei halkeamia

Tekniset tiedot

Tuote	a (mm)	c (mm)	Määrä ankkureita	Materiaali
FK 200	200	4	-	SBR/EPDM
FK 250	250	4	-	SBR/EPDM
FK 300	300	4	-	SBR/EPDM
FK 350	350	4	-	SBR/EPDM
FK 400	400	4	-	SBR/EPDM
FK 500	500	4	-	SBR/EPDM