


HauCon O EPDM Pintaliikuntasamanauha Clamped



O Pintaliikuntasamanauha jälkikiinnitys EPDM materiaalista

Lisätiedot	
Shore A lujuus	62 +5
Vetolujuus	≥ 10 MPa
Max venymä	≥ 380 %
Puristus muodonmuutos	168h / 23°C ≤ 20% 24h / 70°C ≤ 35%
Leikkaus kestävyys	≥ 8 kN/m
Suorituskyky kuumennus käsittelyn jälkeen	Shore A lujuus muutos ≤ 8 Leikkauslujuus ≥ 9 MPa Max venymä ≥ 300%
Matala lämpötila suorituskyky	≤ 90 Shore A
Jännitys muodonmuutos	≤ 20%
Suorituskyky kuuman bitumin jälkeen	Muodonmuutos <20% Leikkauslujuus ≥ 7 MPa Max venymä ≥ 300%
Suorituskyky ozoni käsittelyn jälkeen	Ei halkeamia

Tekniset tiedot					
Tuote	a (mm)	c (mm)	r (mm)	Määrä ankkureita	Materiaali
O 380_30	380	10	30	-	SBR/EPDM
O 380_90	380	10	90	-	SBR/EPDM