
HauCon DA TS Pintaliikuntasaumanauha



DA Pintaliikuntasaumanauha pehmeä PVC tehtaanstandardilla.

Lisätiedot

Shore A lujuus	72 +-5
Vetolujuus	≥ 10 MPa
Max venymä	≥ 275 %
Leikkaus kestävyys	≥ 12 kN/m
Venymä matalassa lämpötilassa	-20°C ≥ 200%
Suorituskyky kuluman jälkeen	Vetolujuus ≤ 20%Max venymä ≤ 20%Kimmo kerroin ≤ 50%
Paloluokka	B2

Tekniset tiedot

Tuote	a (mm)	b (mm)	c (mm)	f (mm)	Määrä ankkureita	Materiaali
DA 19	190	92	4	17	4	PVC-P
DA 24	240	90	4	20	4	PVC-P
DAS 24	240	90	4	24	4	PVC-P
DA 24/3/4	250	115	5	35	4	
DA 32	330	105	4	20	6	PVC-P
DAS 32	330	105	4	25	6	PVC-P
DA 32/3/6	330	105	5	35	6	PVC-P
DA 50/2/6	500	235	5	20	6	PVC-P
DA 50/2/8	500	125	5	20	8	
DA 50/3/6	500	235	5	35	6	
DA 50/3/8	500	125	5	35	8	